



62 – LÍCOVÁ MALTA (dříve Malta pro lícové cihly)

Maltová směs pro zdivo z cihel s vysokou nasákavostí, třída M5 podle EN 998-2

Popis výrobku / charakteristika

Vysoce kvalitní suchá maltová směs určená pro zdění a současného spárování pohledového a lícového zdiva ze silně savých cihel (příjem vody 12 – 22 %), běžného zdiva – příčky a nosné zdivo z dutinových cihel ve vnitřním i venkovním prostředí. Vyhovuje normě EN 998-2:2010 - Malty pro zdění.

Vlastnosti / výhody

- Bez vápenných výkvětů
- Pro vnitřní i vnější použití
- Odolná vodě a mrazu
- V již probarvených odstínech – není nutné dodatečné spárování zdiva
- Zpracovatelnosti 120 minut
- Pevnost v tlaku – třída M5
- Pevnost ve smyku $\geq 0,15$ MPa

Oblast použití

- Zdění na klasickou tloušťku spáry cca 1 cm
- Pohledové a lícové zdivo z cihel s nízkou nasákavostí
- Lze použít pro polosuchý způsob spárování
- Běžné zdivo – příčky a nosné zdivo z dutinových cihel

Klasifikace

M5

dle ČSN EN 998-2:2010

Technické údaje

Základ	cement, tříděné písky, chemické zušlechťující přísady ve vhodném složení pro zlepšení vlastností, anorganické pigmenty (u barevných odstínů)	
Barva	šedá, antracit, bíloběžová	
Sypná hmotnost	1 950±100 kg/m ³	
Objemová hmot. čerstvé malty	1 675±100 kg/m ³	
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1 650±100 kg/m ³	
Doba zpracovatelnosti	120 min	po namíchání při 20°C a 65% rel.vlhkosti
Velikost středního zrna	$\leq 0,35$ mm	
Aplikační teplota	+ 5 / +25 °C	pro vzduch, prvek i podklad
Tepelná odolnost	-30 / +70 °C	po vytvrzení
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 2,0$ MPa	
Pevnost v tlaku	$\approx 10,0$ MPa	deklarovaná $\geq 5,0$ MPa
Soudržnost se zdíci prvky	$\geq 0,15$ MPa	tabulková hodnota pro obyčejnou maltu EN 13501-1
Reakce na oheň	A1	
Absorpce vody / nasákavost	$\leq 0,2$ kg/m ² min ^{0,5}	
Propustnost vod.par – faktor dif.odp. μ	15/35 -	tabulková hodnota Tab. A.12 dle EN 1745
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry}$	0,66 W/m.K	pro P 50%
	0,72 W/m.K	pro P 90%
Součinitel mrazuvzdornosti	> 0,9	pro 15 cyklů
Doporučená tloušťka spáry	10 - 12 mm	
Spotřeba záměsové vody	cca 12 %	tj. 3,6 lit./30 kg pytel
Spotřeba suché směsi	$\approx 25 - 30$ kg/m ²	na zdění se spárováním zdiva tl. 30 cm
	$\approx 80 - 85$ kg/m ³	pouze při zdění
	3,5 – 5,0 kg/m ²	pouze na přespárování zdiva

Omezení

Není vhodné pro tenkovrstvé zdění, zdění za přímého slunečního záření. Je nutné chránit před rychlým vysoušením. Proti klimatickým vlivům chránit prvních cca 5-7 dní odpovídajícím způsobem. Před sluncem chránit plachtami nebo sítěmi, proti dešti a vodě plachtami, fóliemi apod. Před nízkými teplotami pod +5°C chránit pomocí kombinací geotextílie a fólie! Pro ukládání nejsou vhodné podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty, kovu a umělých hmot! Při teplotě pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a při očekávaných mrazech nepoužívat!

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o. Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
ř.ú. 210826051/0300



62 – LÍCOVÁ MALTA (dříve Malta pro lícové cihly)

Maltová směs pro zdivo z cihel s vysokou nasákavostí, třída M5 podle EN 998-2



Podklad

Podklad musí být zbaven všech nečistot - prachu, mastnot, olejů např. od odformovacích přípravků bednění a solných výkvětů. Musí být rovný, objemově stabilizovaný, dostatečně soudržný a pevný, suchý, nosný a nepromrznutý. Pokud je podklad vlhký, bude probíhat tvrdnutí malty značně pomalu, pokud je mokrá nedojde k dokonalému spojení zdícího prvku s maltou. Podklady s vysokou nasákavostí je nutné před aplikací malty matně navlhčit rozprašovačem. Zdicí prvky pro lícové zdivo musí být čisté a z jejich povrchu je nutné odstranit všechny částice, které by mohly snižovat přídržnost malty. V případě zdění na základovou desku je nutné předem provést hydroizolaci k zamezení průniku vlhkosti do konstrukce.

Příprava pro zdění

Při zdění je nutné zajistit teplotu prostředí a podkladu v rozsahu od +5°C do +25°C. Pro práci potřebujete rotační míchadlo, nádobu na míchání malty, zednickou lžici, popř. posuvné maltovací přípravky pro zdivo na tl.lože 12 mm.

Rozmíchání směsi

Suchou maltovou směs důkladně promíchejte s pitnou vodou nebo čistou studenou vodou splňující ČSN EN 1008 v poměru cca 0,12 lit. na 1 kg suché směsi (tj. cca 3,6 lit. vody na 30 kg pytel) v hladkou homogenní hmotu. **Po promíchání nechte maltu 5 minut odstát a opět promíchejte.** Po dobu zpracování nedolévat další vodu. **Je zakázáno přidávat jakékoliv další přísady.**

Dodržujte stejné množství záměsové vody v každé nově rozmíchané dávce malty pro zamezení vzniku barevných rozdílů. Dodatečné přidávání vody po rozmíchání směsi je nepřípustné, vede ke snížení pevnosti a k rozdílným barevným odstínům. Je nutné rozdělávat vždy jen tolik malty, aby nedocházelo ke změnám konzistence, aby malta netuhla, než bude zpracována ve zdivu. Pokud dojde ke ztuhnutí rozmíchané malty nesmí se znovu rozdělávat s vodou a je nutné ji vyhodit. Namíchanou maltu je nutné zpracovat do max. 2 hodin (při cca 20°C) od zamíchání s vodou, tato doba je ovlivněna teplotou, vlhkostí a prouděním okolního vzduchu, proto rozmíchejte vždy jen množství, které je možné za tuto dobu zpracovat.

Zdění pohledového zdiva

Malta se nanáší zednickou lžicí na ložnou spáru v takovém množství, aby při položení zdícího prvku a jeho přitlačení došlo k vyplnění celé plochy ložné spáry, a aby se přebytečná malta vytlačila ze spár. Šířka spáry by měla být 10-12 mm. Přebytečná malta se seškrábne zednickou lžicí tak, aby spára byla zcela vyplněna zdicí maltou. Vlastní úprava vzhledu spáry se provede po mírném zavaznutí směsi spárovačkou příslušného tvaru, nebo jiným vhodným přípravkem. Tuto úpravu je nutné provádět v době, kdy ještě není malta příliš zavádlá. Náradí, kterým se provádí tato konečná úprava povrchu spár, se nesmí namáčet do vody!!! Nakonec ometeme povrch zdiva suchým smetáčkem. Při zdění i první dny po aplikaci je nutné dbát na to, aby teplota prostředí a podkladu byla v rozsahu +5°C do +25°C. Zdivo je potřeba chránit v průběhu prací a po jejich dokončení před znečištěním, nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy, atd.), větru, mrazu a přímého slunečního záření a to po dobu minimálně 5-7 dnů.

Zdění běžného zdiva

Malta se nanáší posuvným maltovacím přípravkem na ložnou spáru v tloušťce 12 mm. Po usazení zdícího prvku je konečná tloušťka ložné spáry cca 10 mm. Při zdění i první dny po aplikaci je nutné dbát na to, aby teplota prostředí a podkladu byla v rozsahu +5°C do +25°C. Zdivo je potřeba chránit v průběhu prací a po jejich dokončení před znečištěním, nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy, atd.), větru, mrazu a přímého slunečního záření a to po dobu minimálně cca 5 dnů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o., Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 154, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulin
b.ú. 210826051/0300



62 – LÍCOVÁ MALTA (dříve Malta pro lícové cihly)

Maltová směs pro zdivo z cihel s vysokou nasákavostí, třída M5 podle EN 998-2



Upozornění

Dodatečné přidávání jakýchkoliv příměsí, kameniva nebo pojiva k hotové směsi nebo její prosévání je nepřipustné. Do malty se nesmí přidávat ani přípravky proti mrazu, plastifikátory ani žádné jiné přísady. Nepoužívat k jinému účelu, než pro jaký je určena. Při práci s cementovými pojivy chraňte okolní plochy proti znečištění. Hliníkové a eloxované ukončovací lišty okamžitě očistěte. Neručíme za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Balení

Papírové pytle s PE vložkou 30 kg / 1 paleta - 36 pytlů / 1080 kg

Skladovatelnost

Skladujte v chladném a suchém prostředí na paletě nebo dřevěném roštu v původním neporušeném obalu, chráněné před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Použitelnost 9 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu.

Platnost TL č. 62

Aktualizováno dne: 25.10.2018

Číslo vydání: 4

Výrobek v záruční době odpovídá uvedené klasifikaci a výrobnímu etalonu. Informace a poskytnuté údaje v tomto technickém listě spočívají na našich dlouholetých zkušenostech, výzkumu, vývoji, objektivním testování a praktickým používáním daného výrobku. Předpokládáme, že jsou spolehlivá a odpovídají nejnovějším poznatkům. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek použit ve stavbě, ani znát zamýšlené metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, bez předchozí konzultace s technickým oddělením společnosti. Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

EXCEL MIX CZ s.r.o., Palackého 664, 281 01 Volim, Czech Republic
Tel.: +420 321 762 164, Fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 27807020
DIČ: CZ27807020

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

ČSOB Kulín
ř.ú. 210826051/0300